

ГРУНТОВКА ДК 02

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОЙСТВА

ТУ 2316-002-88579367-2011
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ.
- ПРИМЕНИМА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
- УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА С ОСНОВАНИЕМ.
- УЛУЧШАЕТ АДГЕЗИЮ.
- УКРЕПЛЯЕТ СВОЙСТВА РЫХЛЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
- СНИЖАЕТ ВПИТЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ.
- УПРОЧНЯЕТ ПОВЕРХНОСТЬ.
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРЕЩИН.
- ОБЕСЫЛЕВАЕТ ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НА ГИПСОВОЙ (МЕЛОВОЙ) ОСНОВЕ.
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА, СОКРАЩАЯ ЕГО РАСХОД.
- ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНА И НЕ ТОКСИЧНА.
- НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА, НЕ ОКАЗЫВАЕТ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначена для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Применяется для подготовки поверхности под нанесение различных декоративно-отделочных материалов: штукатурки на гипсовой и цементной основе, шпатлёвки, плиточных и обоевых клеев, наливных полов, лакокрасочных материалов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа продуктов

Краски и грунтовки водно-дисперсионные. Код ОКП 23 1600, ТНВЭД 3209 10 0009.

Состав

Вода, стирол-акриловая дисперсия, целевые добавки.

Параметры

Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
Расход	г/м ²	100-200
Потребительская плотность, ±0,1	г/см ³	1,04
Время полного высыхания, не более	мин	120
Температура нанесения	°С	от +5 до +45

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить.

Температурный режим

Грунтовку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С. В случае, если температурный режим менее +15°С, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

Подготовка к работе

Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.

Нанесение

Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя.

Применение

Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность.

Переработка

Дальнейшая обработка возможна через 60 минут (+20°С / 65% относительной влажности воздуха).

Очистка инструментов

Сразу после использования промыть водой.

ГРУНТОВКА ДК 02

ПОСТАВКИ							
Фасовка	Фасуется в белые канистры с красной крышкой объемом 5л, 10л с тиснением логотипа «Декоратор», установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, что обеспечивает сохранность упаковки при транспортировке. Фасуется по ГОСТ 8.579-2002.						
Упаковка	Объем, литр	Тара	Вес единицы, кг	Количество единиц в паллете	Вместимость в 1 транспортную единицу		Размер паллеты (ширина, длина, высота), мм
					в штуках	в паллетах	
	5	Канистра	5,00	96	3168	33	
10	10,00		60	1800	30	800x1200x1480	
ХРАНЕНИЕ							
Условия хранения	Хранить в сухом, прохладном, защищённом от мороза и недоступном для детей месте.						
Срок хранения	Гарантийный срок хранения грунтовки в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C - 12 месяцев со дня изготовления.						
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Хранить в месте, недоступном для детей. • Защищать органы дыхания. • Избегать контактов с кожей. • При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью. • При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта. 						
Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.							