

КРАСКА ДЕК 490 ЛАТЕКСНАЯ КОЛЕР МИКС



НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОЙСТВА

ТУ 2316-004-88579367-2012
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- ОТЛИЧНО НАНОСИТСЯ НА ВСЕ ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
- ОБРАЗУЕТ РОВНОЕ МАТОВОЕ, ШЕЛКОВИСТОЕ ПОКРЫТИЕ.
- ХОРОШО КОЛЕРУЕТСЯ В ТЕМНЫЕ И НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА*.
- ПОКРЫТИЕ УСТОЙЧИВО К МЫТЬЮ, ИСТИРАНИЮ – 2 КЛАСС ПО EN13300.
- ОТЛИЧНАЯ АДГЕЗИЯ С ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.
- УФ СТОЙКАЯ.
- ИЗНОСОСТОЙКАЯ.
- ВЛАГОСТОЙКАЯ.
- ЭЛАСТИЧНАЯ.
- ДОПУСКАЕТСЯ МНОГОКРАТНОЕ ПЕРЕКРАШИВАНИЕ.
- НЕ ТЕРЯЕТ СВОИХ СВОЙСТВ ПРИ МНОГОЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ.
- ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НЕ РАССЛАИВАЕТСЯ.
- БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, ПЛАСТИФИКАТОРОВ И ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ.

*Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначен для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Применяется для выполнения внутренних работ.
Используется для компьютерной колеровки в темные и насыщенные тона.
Хорошо наносится на дерево, бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон и другие минеральные поверхности с низкой и средней эксплуатационной нагрузкой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа продуктов

Краски и грунтовки водно-дисперсионные. Код ОКП 23 1600, ТНВЭД 3209 10 0009

Состав

Водная дисперсия сополимеров акрилатов с минеральным наполнителем и пленочным консервантом.

Параметры

Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
Расход	м ² /л	10
Цвет		Бело-прозрачный
Блеск	%	7-10 / матовый
Потребительская плотность, ±0,1	г/см ³	1,3
Вязкость Brookfield RVDVII+ (5шп, 20об/мин), ±1000	мПа*с	12000
рН	Ед.	6,5-9,5
Перетир, ±5,0	µм	60
Колеровка		База 3
Время высыхания до степени 3, не более	мин	120
Время полного высыхания, не более	мин	180
Температура нанесения	°С	от +5 до +45

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением краски обработать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой «Декоратор» в зависимости от структуры поверхности (если прочная однородная с небольшим пылением – обработать грунтовкой ДК 01, если поверхность рыхлая – обработать грунтовкой ДК 02 или ДК 03).

КРАСКА ДЕК 490

ЛАТЕКСНАЯ КОЛЕР МИКС



Температурный режим	Применять при температуре не ниже +5°C.						
Подготовка к работе	Перед нанесением тщательно перемешать краску до однородной массы. При нанесении первого, грунтовочного слоя рекомендуется разбавить краску водой не более чем на 10% от массы краски или произвести предколеровку первого слоя на тон светлее финишного для обеспечения лучшей укрывистости основания и получения 100% совпадения финишного слоя. По окончании окрасочных работ инструмент промыть водой или мыльным раствором.						
Нанесение	Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя, финишный слой наносить без разбавления водой.						
Примечание	На темных тонах при механической нагрузке (царапание) могут проявляться светлые полосы («эффект письма»). Это специфическое свойство всех матовых красок базы 3. При мытье или вытирании влажной тряпкой эти полосы исчезают.						
Применение	Производительность на гладких поверхностях около 10,0 м ² /л (замерено на гипсокартоне). Применение и производительность зависят от состояния основания и стиля работы переработчика. При необходимости данные определяются непосредственно на объекте.						
Переработка	Дальнейшая обработка возможна через 6 часов (+20°C / 65% относительной влажности воздуха).						
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой.						
ПОСТАВКИ							
Фасовка	Краска фасуется в пластиковые ведра с синей крышкой объемом 5л, 10л, 16л, установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, сверху закреплены деревянным щитом, что обеспечивает сохранность упаковки при транспортировке. Фасуется по ГОСТ 8.579-2002.						
Упаковка	Объем, литр	Тара	Вес единицы, кг	Количество единиц в паллете	Вместимость в 1 транспортную единицу		Размер паллеты (ширина, длина, высота), мм
	5	Ведро	6,1	90	в штуках	в паллетах	
	10		12,2	44	2970	33	
	16		21	27	1452	33	
Условия хранения	Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза и недоступном для детей месте.						
Срок хранения	Гарантийный срок хранения краски в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C - 12 месяцев со дня изготовления.						
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Хранить в месте, недоступном для детей. • Защищать органы дыхания. • Избегать контактов с кожей. • При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью. • При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта. 						

Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.