

ГРУНТОВКА ДК 06 КВАРЦ-ГРУНТ С МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОЙСТВА

ТУ 2316-005-88579367-2012
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА С МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ.
- СОЗДАЕТ НЕ ОСЫПАЮЩИЙСЯ, ШЕРОХОВАТЫЙ СЛОЙ С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ.
- ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ ПОЗВОЛЯЮТ ГЛУБОКО ПРОНИКАТЬ В ТРЕЩИНЫ ПОВЕРХНОСТИ УКРЕПЛЯЯ ЕЕ.
- ВЫСОКАЯ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ ГРУНТОВКИ ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ВОЗДУХО- И ВЛАГООБМЕНУ.
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ.
- НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ.
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НРУЖНЫХ РАБОТ.
- КОЛЕРУЕТСЯ В ЦВЕТ НАНОСИМОГО СВЕРХУ ДЕКОРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА*.

* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначена для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Улучшает адгезию, создает шероховатую поверхность для прочного сцепления с основанием.
Применяется для нанесения на плотные, гладкие, не впитывающие или слабо впитывающие основания для создания промежуточного слоя перед нанесением различных видов декоративных штукатурок и красок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа продуктов

Краски и грунтовки водно-дисперсионные. Код ОКП 23 1600, ТНВЭД 3209 10 0009.

Состав

Вода, стирол-акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, целевые добавки.

Параметры

Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
Расход	г/м ²	250 - 350
Цвет		Белый
Потребительская плотность, ±0,1	г/см ³	1,6
Время полного высыхания, не более	мин	180
Температура нанесения	°С	от +5 до +45

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой.
Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить.

Температурный режим

Грунтовку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°C.
В случае, если температурный режим менее +15°C, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

Подготовка к работе

Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы.

Нанесение

Нанести на поверхность валиком или кистью в один слой не разбавляя водой или добавить максимум 5% воды.

Применение

Не рекомендуется грунтовку смешивать с растворителями или другими грунтовками.
Наносить грунтовку следует непосредственно на подстилающий слой или другую подготовленную поверхность.

Переработка

Дальнейшая обработка возможна через 60 минут (+20°C / 65% относительной влажности воздуха).

ГРУНТОВКА ДК 06 КВАРЦ-ГРУНТ С МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ



Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой.						
ПОСТАВКИ							
Фасовка	Грунтовка фасуется в пластиковые ведра с красной крышкой весом 7,5кг, 15кг, установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, сверху закреплены деревянным щитом, что обеспечивает сохранность упаковки при транспортировке. Фасуется по ГОСТ 8.579.						
Упаковка	Объем, литр	Тара	Вес единицы, кг	Количество единиц в паллете	Вместимость в 1 транспортную единицу		Размер паллеты (ширина, длина, высота), мм
					в штуках	в паллетах	
	5	Ведро	7,5	90	2520	28	
10	15		44	1329	29	800x1200x1480	
ХРАНЕНИЕ							
Условия хранения	Хранить в сухом, прохладном, защищённом от мороза и недоступном для детей месте.						
Срок хранения	Гарантийный срок хранения грунтовки в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C - 12 месяцев со дня изготовления.						
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Хранить в месте, недоступном для детей. • Защищать органы дыхания. • Избегать контактов с кожей. • При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью. • При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта. 						

Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.