

ГРУНТОВКА ДК 14 АНТИЖУК

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОЙСТВА

ТУ 2316-009-88579367-2013
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
- УНИЧТОЖАЕТ ДРЕВЕСНЫХ НАСЕКОМЫХ (ЖУКОВ) НА ВСЕХ СТАДИЯХ ПОРАЖЕНИЯ И НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.
- ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ.
- СОХРАНЯЕТ ТЕКСТУРУ ДЕРЕВА И НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ВОЗДУХООБМЕНУ.
- НЕ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДРЕВСИНЫ.
- БЕЗ ЗАПАХА.
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначена для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Применяется для выполнения отделочных работ по дереву с целью защиты от жуков «короедов» и других древесных насекомых.

Грунтовку применяют для обработки новых и ранее обработанных деревянных конструкций (стропил, балок, ферм, обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа продуктов

Краски и грунтовки водно-дисперсионные. Код ОКП 23 1600, ТНВЭД 3209 10 0009.

Состав

Водный раствор биоцидов и инсектицидов, функциональные добавки.

Параметры

Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
Расход	г/м ²	100 - 300, в зависимости от структуры дерева
Потребительская плотность, ±0,1	г/см ³	1,04
Время полного высыхания, не более	час	24
Температура нанесения	°С	от +5 до +45

Рекомендации по применению

Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества удалить.

Температурный режим

Грунтовку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С. В случае, если температурный режим менее +15°С, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

Подготовка к работе

Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы

Нанесение

Наносить кистью, валиком, краскораспылителем, погружением, вымачиванием. Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами! Не обрабатывать замерзшую древесину! Не смешивать с другими составами!

Рекомендации

Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх грунтовки нанести лак, краску или другой пленкообразующий материал.

Переработка

Дальнейшая обработка возможна через 24 часа (+20°С /65% относительной влажности воздуха).

Очистка инструментов

Сразу после использования промыть водой.

ГРУНТОВКА ДК 14 АНТИЖУК



ПОСТАВКИ							
Фасовка	Фасуется в белые канистры с красной крышкой объемом 5л, 10л с тиснением логотипа «Декоратор», установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, что обеспечивает сохранность упаковки при транспортировке. Возможна фасовка в другую тару и другого объема. Фасуется по ГОСТ 8.579-2002.						
Упаковка	Объем, литр	Тара	Вес единицы, кг	Количество единиц в паллете	Вместимость в 1 транспортную единицу		Размер паллеты (ширина, длина, высота), мм
					в штуках	в паллетах	
	5	Канистра	5,00	96	3168	33	
10	10,00		60	1800	30	800x1200x1480	
ХРАНЕНИЕ							
Условия хранения	Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза и недоступном для детей месте.						
Срок хранения	Гарантийный срок хранения грунтовки в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C - 12 месяцев со дня изготовления.						
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Хранить в месте, недоступном для детей. • Защищать органы дыхания. • Избегать контактов с кожей. • При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью. • При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта. 						
Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.							