

ГРУНТОВКА ДК 15 АНТИСЕПТИК

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОЙСТВА

ТУ 2316-009-88579367-2013
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
- УНИЧТОЖАЕТ ДЕРЕВООКРАШИВАЮЩИЕ ГРИБЫ, ПЛЕСЕНЬ, ГНИЛЬ И НАСЕКОМЫХ (ЖУКОВ ДРЕВОТОЧЦЕВ).
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ОСОБО ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ IX-XIII КЛАССОВ СЛУЖБЫ.
- ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО 50 ЛЕТ.
- СОХРАНЯЕТ ТЕКСТУРУ ДЕРЕВА И НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ВОЗДУХООБМЕНУ.
- НЕ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДРЕВСИНЫ.
- НЕВЫМЫВАЕМАЯ.
- БЕЗ ЗАПАХА.
- Тонирует древесину в зеленоватый цвет.
- МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ КАК ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИМИ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначена для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Применяется для выполнения отделочных работ по дереву с целью уничтожения древоокрашивающих грибов, плесени, гнили и насекомых (жуков-древоточцев), для обеспечения высокоэффективной защиты деревянных конструкций.

Грунтовку применяют для обработки новых и ранее обработанных деревянных конструкций (стропил, балок, ферм, обрешеток, перекрытий, обшивок, перегородок, стен и других пиленых, строганных, бревенчатых элементов).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа продуктов

Краски и грунтовки водно-дисперсионные. Код ОКП 23 1600, ТНВЭД 3209 10 0009.

Состав

Водный раствор антисептиков и фунгицидов, целевые добавки.

Параметры

Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
Расход	г/м ²	500
Потребительская плотность, ±0,1	г/см ³	1,04
Время полного высыхания, не более	час	24
Температура нанесения	°С	от +5 до +45

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества удалить.

Температурный режим

Грунтовку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С. В случае, если температурный режим менее +15°С, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

Подготовка к работе

Перед нанесением тщательно перемешать до однородной массы

Нанесение

Наносить состав на поверхность древесины ровным слоем без пропусков одним из следующих способов по ГОСТ 20022.6-93: кистью, валиком, опрыскиванием за 2-3 раза с перерывом между обработками не менее 2-х часов; погружением в раствор антисептика на 1-2 минуты; пропитка под давлением в специальном оборудовании методом: прогрев-холодная ванна (ПВ), вакуум-атмосферное давление (ВАД) и т.п.
Внимание! Грунтовку не применять на поверхностях ранее обработанных краской, лаком, олифой и другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами! Не обрабатывать замерзшую древесину!
Не смешивать с другими составами! На период фиксации антисептика (5-10 дней) оберегать обработанную поверхность от атмосферных осадков! Не допускать попадания на конструкции, не подлежащие обработке!

ГРУНТОВКА ДК 15

АНТИСЕПТИК



Рекомендации	Для увеличения срока действия обработанной поверхности снаружи помещений следует поверх грунтовки нанести лак, краску или другой пленкообразующий материал.						
Переработка	Дальнейшая обработка возможна через 24 часа (+20°C / 65% относительной влажности воздуха).						
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой.						
ПОСТАВКИ							
Фасовка	Фасуется в белые канистры с красной крышкой объемом 5л, 10л с тиснением логотипа «Декоратор», установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, что обеспечивает сохранность упаковки при транспортировке. Возможна фасовка в другую тару и другого объема. Фасуется по ГОСТ 8.579-2002.						
Упаковка	Объем, литр	Тара	Вес единицы, кг	Количество единиц в паллете	Вместимость в 1 транспортную единицу		Размер паллеты (ширина, длина, высота), мм
					в штуках	в паллетах	
	5	Канистра	5,00	96	3168	33	
10	10,00		60	1800	30	800x1200x1480	
ХРАНЕНИЕ							
Условия хранения	Хранить в сухом, прохладном, защищённом от мороза и недоступном для детей месте.						
Срок хранения	Гарантийный срок хранения грунтовки в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C - 12 месяцев со дня изготовления.						
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Хранить в месте, недоступном для детей. • Защищать органы дыхания. • Избегать контактов с кожей. • При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью. • При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта. 						

Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.