

# КЛЕЙ ДК 24 ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ЛИНОЛЕУМА

## НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОЙСТВА

ТУ 5772-001-88579367-2013  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.
- КЛЕЙ НА БАЗЕ СТИРОЛ-АКРИЛОВОЙ СОПОЛИМЕРНОЙ ДИСПЕРСИИ.
- ПРИГОДЕН ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ.
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВИБРАЦИИ.
- ТВЕРДО-ЭЛАСТИЧНЫЙ.
- ВЫСОКАЯ НАЧАЛЬНАЯ КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ.
- УВЕЛИЧЕННОЕ ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ.
- ВЫСОКИЙ СУХОЙ ОСТАТОК, НИЗКАЯ УСАДКА.
- НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ.
- НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, ПЛАСТИФИКАТОРОВ, УСТОЙЧИВ К СТАРЕНИЮ.
- НЕ ГОРЮЧ И НЕ ТОКСИЧЕН.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначен для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150. Применяется для приклеивания гомогенного и гетерогенного линолеума из ПВХ к основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП), на сырой клеевой слой.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Группа продуктов

Материалы полимерные клеящие.

### Состав

Вода, стирол-акриловая дисперсия, наполнитель, целевые добавки.

### Параметры

| Наименование показателей                           | Ед.изм.            | Показатели |
|--|--------------------|------------|
| Расход   | кг/м <sup>2</sup>  | 0,3-0,5    |
| Цвет   |                    | Бежевый    |
| Потребительская плотность ±0,1                     | г /см <sup>3</sup> | 1,4        |
| Вязкость Brookfield RVDVII+ (7шп, 50об/мин), ±5000 | [мПа*с]            | 35000      |
| pH   | Ед.                | 6,5-9,5    |
| Открытое время                                     | мин                | 15 – 20    |
| Прочности на сдвиг                                 | Н/мм <sup>2</sup>  | > 3,5      |
| Время полного высыхания, не более                  | часа               | 24         |
| Температура нанесения                              | °С                 | +13..+25   |

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка основания

Поверхность должна быть чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Сильно впитывающие минеральные основания обработать грунтовкой Декоратор (ДК01, ДК02, ДК03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение грунтовок Декоратор).

### Температурный режим

Клей для коммерческого линолеума ДК 24 следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13°С. В случае, если температурный режим менее +18 °С время высыхания увеличивается.

### Подготовка к работе

Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. Заранее ознакомиться с техническими спецификациями. В случаях возникновения сомнений в применении обратится за технической консультацией.

### Нанесение

Перед приклеиванием напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и удаления заломов. Клей полностью готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. Допускается образование полимерной пленки на поверхности клея. Перед применением пленку необходимо удалить. Нанесение клея на подготовленное основание рекомендуется зубчатым шпателем А2 или В1.

# КЛЕЙ ДК 24 ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ЛИНОЛЕУМА

|                             |   |       |                 |                             |                                      |               |  |
|-----------------------------|---|-------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| <b>Нанесение</b>            | Напольное покрытие укладывается на сырой клеевой слой.<br>Уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем прикатывания или приглаживания.<br>Укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 13°C и влажности не выше 75%.<br>Сварку стыков линолеума производить не ранее, чем через 48 часов.<br>В течении 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг. |       |                 |                             |                                      |               |  |
| <b>Примечание</b>           | Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими клеями.<br>При высыхании происходят физические процессы, испарение влаги. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.  |       |                 |                             |                                      |               |  |
| <b>Переработка</b>          | Пустая упаковка подлежит вторичной переработке. Затвердевшие остатки клея – бытовой мусор.  |       |                 |                             |                                      |               |  |
| <b>Очистка инструментов</b> | Сразу после использования промыть водой.  |       |                 |                             |                                      |               |  |
| <b>ПОСТАВКИ</b>             |   |       |                 |                             |                                      |               |  |
| <b>Фасовка</b>              | Клей для линолеума ДК 24 фасуется в пластиковые ведра с красной крышкой весом 7 кг и 14 кг, установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, сверху закреплены деревянным щитом, что обеспечивает сохранность упаковки при транспортировке. Фасуется по ГОСТ 8.579.   |       |                 |                             |                                      |               |  |
| <b>Упаковка</b>             | Объем, литр   | Тара  | Вес единицы, кг | Количество единиц в паллете | Вместимость в 1 транспортную единицу |               | Размер паллеты (ширина, длина, высота), мм |
|                             |   |       |                 |                             | в штуках                             | в паллетах    |  |
|                             | 5   | Ведро | 7               | 90                          | 2880                                 | 32            |  |
| 10                          | 14  |       | 44              | 1276                        | 29                                   | 800x1200x1480 |  |
| <b>Условия хранения</b>     | Хранить в сухом, прохладном, защищённом от мороза и недоступном для детей месте.  |       |                 |                             |                                      |               |  |
| <b>Срок хранения</b>        | Гарантийный срок хранения клея в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C - 12 месяцев со дня изготовления.  |       |                 |                             |                                      |               |  |
| <b>Безопасность</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хранить в месте, недоступном для детей.</li> <li>• Защищать органы дыхания.</li> <li>• Избегать контактов с кожей.</li> <li>• При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью.</li> <li>• При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта.</li> </ul>   |       |                 |                             |                                      |               |  |

Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.