

ПЛАСТИФИКАТОР ДК 30 «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОЙСТВА

ТУ 2493-001-88579367-2013
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ.
- ПОВЫШАЕТ ПРОЧНОСТЬ СТЯЖКИ.
- УМЕНЬШАЕТ РАСХОД ВОДЫ В СТЯЖКУ.
- ПОВЫШАЕТ УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬ СТЯЖКИ.
- ЗАМЕДЛЯЕТ НАБОР ПРОЧНОСТИ СТЯЖКИ.
- ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН.
- ПОВЫШАЕТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ СТЯЖКИ ДО 20%.
- УЛУЧШАЕТ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩИЕ СПОСОБНОСТИ СТЯЖКИ, ДЕЛАЕТ ЕЕ БОЛЕЕ ПЛАСТИЧНОЙ.
- СОДЕРЖИТ АРМИРУЮЩИЕ ВОЛОКНА.
- РОЗОВЫЙ ЦВЕТ ПОЗВОЛЯЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКТА НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ.
- НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначен для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.
Применяется для увеличения теплопроводности цементных стяжек для системы наливных полов в системах водного и электрического обогрева полов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа продуктов

Пластификаторы.

Состав

Вода, пластифицирующие добавки, армирующие волокна.

Параметры

Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
Расход	г/м ²	до 200 г/м ² /мм, в зависимости от толщины и наполненности стяжки
Цвет		Розовый, после высыхания прозрачный
Плотность	г/см ³	1,1
pH	Ед.	6,5 - 8,5
Температура нанесения	°С	от +5 до +45

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

При применении пластификатора подготовка поверхности не требуется.

Температурный режим

Температура использования от +5°С.

Подготовка к работе

Перед нанесением тщательно перемешать.

Применение

Соотношение пластификатор-цемент должно быть не менее 1:50.
Пластификатор «Теплый пол» ДК30 добавляется на любой стадии приготовления состава для стяжки.
Перед добавлением пластификатор основательно перемешать, так как внутри содержатся армирующие волокна, которые при хранении пластификатора выпадают в осадок.
После добавки пластификатора в состав основательно размешать в бетономешалке или миксером. Не размешивать вручную.
Расчетное количество пластификатора зависит от количества вяжущего (цемента).

Очистка инструментов

Сразу после использования промыть водой.

ПЛАСТИФИКАТОР ДК 30 «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»

ПОСТАВКИ							
Фасовка	Фасуется в белые канистры с красной крышкой объемом 5л, 10л с тиснением логотипа «Декоратор», установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, что обеспечивает сохранность упаковки при транспортировке. Фасуется по ГОСТ 8.579-2002.						
Упаковка	Объем, литр	Тара	Вес единицы, кг	Количество единиц в паллете	Вместимость в 1 транспортную единицу		Размер паллеты (ширина, длина, высота), мм
					в штуках	в паллетах	
	5	Канистра	5,00	96	3168	33	
10	10,00		60	1800	30	800x1200x1480	
ХРАНЕНИЕ							
Условия хранения	Хранить в сухом, прохладном, защищённом от мороза и недоступном для детей месте.						
Срок хранения	Гарантийный срок хранения грунтовки в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C - 12 месяцев со дня изготовления.						
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Хранить в месте, недоступном для детей. • Защищать органы дыхания. • Избегать контактов с кожей. • При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью. • При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта. 						
Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.							