

# ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА ДК 81

## ВЕНЕЦИАНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ

### НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОЙСТВА

ТУ 5745-001-88579367-2016  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ, СОЗДАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ, ИМИТИРУЮЩУЮ МРАМОР
- ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
- ОТЛИЧНО НАНОСИТСЯ НА ВСЕ ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
- КОЛЕРУЕТСЯ\*
- БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ, ХОРОШО ПОЛИРУЕТСЯ
- ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ ИМЕЕТ ГЛЯНЦЕВУЮ РОВНУЮ СТРУКТУРУ
- С ОТЛИЧНОЙ АДГЕЗИЕЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- НЕ РАСТРЕКИВАЕТСЯ, НЕ ОТСЛАИВАЕТСЯ, НЕ УСАЖИВАЕТСЯ
- ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ
- НЕ ГОРЮЧАЯ, НЕ ТОКСИЧНАЯ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

\* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Венецианская штукатурка предназначена для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве. Венецианская штукатурка предназначена для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150. Венецианская штукатурка предназначена для декоративной финишной отделки хорошо подготовленных поверхностей внутри помещений, отлично наносится на все виды поверхностей.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Группа продуктов

Декоративные штукатурки водно-дисперсионные.

#### Состав

Вода, акриловая дисперсия, наполнитель, целевые добавки.

#### Параметры

Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
Расход (2 слоя)	кг/м <sup>2</sup>	0,25-0,35
Цвет		Белый
Потребительская плотность, ±0,1	г/см <sup>3</sup>	1,6
Вязкость Brookfield RVDVII+ (7шп, 50об/мин), ±1000	мПа*с	50 000
pH	Ед.	6,5-9,5
Время полного высыхания, не более	час	24
Температура нанесения при относительной влажности не менее 65%	°С	от +13 до +30

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Подготовка основания

Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение грунтовок «Декоратор»). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 0 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться идеально ровной поверхности зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность пигментированной грунтовкой «Декоратор» ДК 08, предварительно заколерованной в цвет финишного покрытия. Для улучшения эффекта глубины рекомендуем заколеровать шпатлевку «Декоратор» ДК 42 в цвет наносимой штукатурки, в этом случае поверхность необходимо обработать грунтовкой «Декоратор» ДК 02 перед нанесением штукатурки. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунтовок.

#### Температурный режим

Венецианскую штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13°С при относительной влажности воздуха 65%. В случае, если температурный режим менее +18°С, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

# ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА ДК 81

## ВЕНЕЦИАНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ



<b>Подготовка к работе</b>	Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду добавляйте небольшими порциями, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробуйте наносить штукатурку.						
<b>Нанесение</b>	<p><b>Нанесение:</b> С помощью кельмы или нержавеющей шпателя нанести однородный слой. После высыхания первого слоя хаотичными движениями, неоднородно нанести финишный слой штукатурки, создавая рисунок. Для достижения лучшей глубины покрытия рекомендуется нанесение как минимум 2 финишных слоев.</p> <p><b>Полировка:</b> После полного высыхания штукатурки отполируйте поверхность, используя кельму или гибкий шпатель, до получения чистой, ровной и гладкой поверхности.</p> <p><b>Нанесение воска:</b> По желанию, возможно использование декоративного воска «Декоратор» ДК 70, для придания дополнительной защиты от влаги.</p>						
<b>Примечание</b>	Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками. При высыхании происходят физические процессы, испарение влаги. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.						
<b>Переработка</b>	Дальнейшая обработка возможна через 24 часа (+20°C / 65% относительной влажности воздуха).						
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой.						
<b>Поставки</b>							
<b>Фасовка</b>	Венецианская штукатурка фасуется в пластиковые ведра с красной крышкой весом 3кг, 10кг и 17кг, установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, сверху закреплены деревянным щитом, что обеспечивает сохранность упаковки при транспортировке. Фасуется по ГОСТ 8.579.						
<b>Упаковка</b>	Объем, литр	Тара	Вес единицы, кг	Количество единиц в паллете	Вместимость в 1 транспортную единицу		Размер паллеты (ширина, длина, высота), мм
					в штуках	в паллетах	
	3	Ведро	3	88	2816	32	
	10	Ведро	10	44	1276	29	
	17	Ведро	17	27	864	32	800x1200x1480
<b>Условия хранения</b>	Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза и недоступном для детей месте.						
<b>Срок хранения</b>	Гарантийный срок хранения штукатурки в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C - 12 месяцев со дня изготовления.						
<b>Подготовка к работе</b>							
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хранить в месте, недоступном для детей.</li> <li>• Защищать органы дыхания.</li> <li>• Избегать контактов с кожей.</li> <li>• При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью.</li> <li>• При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта.</li> </ul>						

Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.