

ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА ДК 82 МАРОККАНСКАЯ

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОЙСТВА

ТУ 5745-001-88579367-2016
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- СОЗДАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ, ИМИТИРУЮЩУЮ СРЕЗ ПОЛУДРАГОЦЕННОГО КАМНЯ
- ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
- ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
- КОЛЕРУЕТСЯ*
- ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ ИМЕЕТ МАТОВУЮ РОВНУЮ СТРУКТУРУ
- ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ
- С ОТЛИЧНОЙ АДГЕЗИЕЙ К ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ, ХОРОШО ПОЛИРУЕТСЯ
- НЕ РАСТРЕКИВАЕТСЯ, НЕ ОТСЛАИВАЕТСЯ, НЕ УСАЖИВАЕТСЯ
- НЕ ГОРЮЧАЯ, НЕ ТОКСИЧНАЯ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Декоративная штукатурка предназначена для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150. Применяется для декоративной финишной отделки поверхностей внутри помещений, отлично наносится на все виды поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа продуктов

Декоративные штукатурки водно-дисперсионные.

Состав

Вода, акриловая дисперсия, наполнитель, пигмент, целевые добавки.

Параметры

Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
Расход (2 слоя)	кг/м ²	0,4-0,65
Цвет		Белый
Потребительская плотность, ±0,1	г/см ³	1,6
Вязкость Brookfield RVDVII+ (7шп, 50об/мин), ±1000	мПа*с	55 000
рН	Ед.	6,5-9,5
Время полного высыхания, не более	час	24
Температура нанесения при относительной влажности не менее 65%	°С	от +13 до +30

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Подготовка основания

Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение грунтовок «Декоратор»). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться идеально ровной поверхности зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» ДК 02. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунтовки.

Температурный режим

Штукатурку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13°С. В случае, если температурный режим менее +18°С, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА ДК 82 МАРОККАНСКАЯ



Подготовка к работе	Перемешать содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. При необходимости добавить небольшое количество воды и перемешать штукатурку. Воду добавлять небольшими порциями по 50-60мл, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробовать наносить штукатурку.						
Нанесение	<p>Толщина нанесения не должна превышать 1 мм.</p> <p>Нанесение: С помощью кельмы или нержавеющей шпателя нанести однородный слой толщиной 1мм. После высыхания первого слоя хаотичными движениями, неоднородно нанести финишный слой штукатурки, создавая рисунок.</p> <p>Полировка: После полного высыхания штукатурки отполировать поверхность, используя кельму или гибкий шпатель, до получения чистой, ровной и гладкой поверхности.</p> <p>Нанесение лазури: После полировки штукатурки с помощью кисти или кельмы нанести подготовительный слой декоративной лазури «Декоратор» ДК60, для получения равномерного слоя. После полного высыхания (10-12 часов) нанести финишный слой лазури «Декоратор» ДК 63 Серебро, либо «Декоратор» ДК64 Золото. Излишки лазури убрать влажной тряпкой или губкой.</p>						
Примечание	Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками. При высыхании происходят физические процессы, испарение влаги. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.						
Переработка	Дальнейшая обработка возможна через 24 часа (+20°C / 65% относительной влажности воздуха).						
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой.						
Поставки							
Фасовка	Штукатурка фасуется в пластиковые ведра с красной крышкой весом 3кг, 10кг и 17кг, установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, сверху закреплены деревянным щитом, что обеспечивает сохранность упаковки при транспортировке. Фасуется по ГОСТ 8.579.						
Упаковка	Объем, литр	Тара	Вес единицы, кг	Количество единиц в паллете	Вместимость в 1 транспортную единицу		Размер паллеты (ширина, длина, высота), мм
					в штуках	в паллетах	
	3	Ведро	3	120	3840	32	
	10	Ведро	10	44	1276	29	
	17	Ведро	17	27	864	32	800x1200x1480
Условия хранения	Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза и недоступном для детей месте.						
Срок хранения	Гарантийный срок хранения штукатурки в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C - 12 месяцев со дня изготовления.						
Подготовка к работе							
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Хранить в месте, недоступном для детей. • Защищать органы дыхания. • Избегать контактов с кожей. • При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью. • При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта. 						

Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.