

# ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА ДК 87 САХАРА

## НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ СВОЙСТВА

ТУ 5745-001-88579367-2016  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



- СОЗДАЕТ ШЕРОХОВАТУЮ, ТЕКСТУРНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С УНИКАЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ЭФФЕКТАМИ И С ЗОЛОТЫМ, СЕРЕБРЯНЫМ ИЛИ БРОНЗОВЫМ ОТЛИВОМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБОРА БАЗЫ
- ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
- ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
- ВЫПУСКАЕТСЯ В БАЗАХ: СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, БРОНЗА
- ОТЛИЧНО НАНОСИТСЯ НА ВСЕ ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- КОЛЕРУЕТСЯ
- ИМЕЕТ ХОРОШУЮ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ
- БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ, НЕ РАСТРЕСКИВАЕТСЯ, НЕ ОТСЛАИВАЕТСЯ
- НЕ ГОРЮЧАЯ, НЕ ТОКСИЧНАЯ, НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ

\* Колеруется по колеровочной системе «Декоратор».

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Декоративное покрытие предназначено для реализации населению, применяется в гражданском и промышленном строительстве, для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150. Применяется для декоративной финишной отделки поверхностей внутри помещений, отлично наносится на все виды поверхностей.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Группа продуктов

Декоративные штукатурки водно-дисперсионные.

### Состав

Вода, акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, целевые добавки.

### Параметры

Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
Расход (2 слоя)	кг/м <sup>2</sup>	0,3-0,5
Цвет		Белый, с золотым, серебряным или бронзовым отливом
Потребительская плотность, ±0,1	г/см <sup>3</sup>	1,2±0,1
Вязкость Brookfield RVDVII+ (7шп, 50об/мин), ±1000	мПа*с	20 000
pH	Ед.	6,5-9,5
Время полного высыхания, не более	час	24
Температура нанесения при относительной влажности не менее 65%	°С	от +13 до +30

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


### Подготовка основания

Поверхность должна быть хорошо подготовленной, чистой, прочной, сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение грунтовок «Декоратор»). Заделать швы, трещины, неровности шпатлевкой «Декоратор» ДК 40 и зашкурить. Произвести финишное выравнивание поверхности с помощью финишной шпатлевки «Декоратор» ДК 42, добиться идеально ровной поверхности зашкуривая неровности и постоянно контролируя выравнивание правилом. Перед нанесением декоративной штукатурки обработать поверхность грунтовкой «Декоратор» ДК 02. Нанесение можно начинать после полного высыхания грунтовки. Перед применением штукатурки «Сахара» необходимо нанести пигментированную грунтовку "Декоратор" ДК 08, предварительно заколерованную на тон светлее, или темнее, в зависимости от выбранного цвета декоративной штукатурки.

### Температурный режим

Применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13°C. В случае, если температурный режим менее +18°C, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя.

# ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА ДК 87 САХАРА



<b>Подготовка к работе</b>	Перемешайте содержимое ведра без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. При необходимости добавьте небольшое количество воды и перемешайте штукатурку. Воду добавляйте небольшими порциями, чтобы избежать излишнего разжижения. После каждого разбавления пробуйте наносить штукатурку.						
<b>Нанесение</b>	Нанести штукатурку на поверхность кистью или щеткой, распределяя равномерно материал по поверхности. Приблизительно через 10-15 минут, в зависимости от температуры и влажности помещения, с помощью кисти или щетки хаотичными, разнонаправленными движениями сформировать требуемый рисунок. Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими материалами. При высыхании происходят физические процессы, испарение влаги. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.						
<b>Примечание</b>	Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими штукатурками. При высыхании происходят физические процессы, испарение влаги. Поэтому в прохладное время года и при повышенной влажности воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.						
<b>Переработка</b>	Дальнейшая обработка возможна через 24 часа (+20°C / 65% относительной влажности воздуха).						
<b>Очистка инструментов</b>	Сразу после использования промыть водой.						
<b>Поставки</b>							
<b>Фасовка</b>	Штукатурка фасуется в пластиковые ведра с красной крышкой весом 3кг, 10кг и 17кг, установленные на европоддоны, упакованные в термоусадочную пленку, сверху закреплены деревянным щитом, что обеспечивает сохранность упаковки при транспортировке. Фасуется по ГОСТ 8.579.						
<b>Упаковка</b>	Объем, литр	Тара	Вес единицы, кг	Количество единиц в паллете	Вместимость в 1 транспортную единицу		Размер паллеты (ширина, длина, высота), мм
					в штуках	в паллетах	
	3	Ведро	3	88	2816	32	
	10	Ведро	10	44	1276	29	
	17	Ведро	17	27	864	32	800x1200x1480
<b>Условия хранения</b>	Хранить в сухом, прохладном, защищенном от мороза и недоступном для детей месте.						
<b>Срок хранения</b>	Гарантийный срок хранения штукатурки в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C - 12 месяцев со дня изготовления.						
<b>Подготовка к работе</b>							
<b>Безопасность</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хранить в месте, недоступном для детей.</li> <li>• Защищать органы дыхания.</li> <li>• Избегать контактов с кожей.</li> <li>• При попадании в глаза немедленно промыть глаза теплой водой и обратиться за медицинской помощью.</li> <li>• При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку от продукта.</li> </ul>						

Информационные данные в этом техническом листе служат для обеспечения целевого применения.